



TECHNICKÝ LIST ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Číslo dokumentu / Dok. No : KG-C-FR-064
datum vydání / İlk Yur. Tarihi : 27.08.2019
Verze č/ Rev. No : 0
Datum verze / Rev. Tarihi : 27.08.2019
Boční / Sayfa : 1/1

Jméno výrobku /Ürün Adı/	R570-20 STARFLEX BLANQUET HP IZOLAÇNI PODLOŽKA Z VLNY Z MINERÁLNÍHO SKLA VE FORMÁTU ROLE, KOMPENZOVANÁ, PAROPROPUSTNÁ R570-20 STARFLEX ŞİLTE HP
Standard /Standart /	EN 13162 Výrobky pro zateplení budov – Výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace / Isı yalıtım mamulleri- binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler
Popis /Tanımı/	Skleněná minerální vlna - pojená termosetovou pryskyřicí, pružná, pro tepelnou a zvukovou izolaci / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için
Povrchová laminace /Yüzey Kaplama/	Nelaminované / Kaplamasız

Výkon produktu /Ürün Özellikleri/	Technická charakteristika /Teknik Özellikler/	Testovací metoda /Test Metot/	Jednotky /Birim/	Hodnota nebo určení /Değer/				
	Tloušťka /Kalınlık/ - d	EN 823	mm	200				
Tolerance(Tolerans)			190,0-více					
Délka /Uzunluk / - l	EN 822	mm	3200					
Tolerance (Tolerans)			min.3136-maks.3264					
Šířka /Genişlik/ - b	EN 822	mm	1200					
Tolerance (Tolerances)			min. 1182-maks.1205					
			10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C	
Tepelná vodivost (10 °C) /Isıl İletkenlik/ - λ_D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,035	0,038	0,052	0,063	0,068	
Teplotní odolnost /Isıl Direnç/ - R_D	EN 12667 EN 12939	(m ² .K)/W	5,700	5,250	3,800	3,150	2,900	
Třída požární odolnosti /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroklasa	A1					
Maximální teplota použití /Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	250					
Krátkodobá absorpce vody /Kısa Süreli Su Absorpsiyon u/ - WS	EN 1609	kg/m ²	1 >					

Opakowanie /Ambalajlama/	Disk/svitek v balení / Levha / Şilte Pakette	1
	(m ² /obal) / (m ² /paket)/	3,84
Obal LDPE / AYPE ambalajı/		

Úložný prostor /Depolama/	Před instalací skladujte v suché a dobře větrané místnosti /Kuru ve iyi havalandırmalı yerde depolanmalı/
	Chraňte před vodou, fyzickým poškozením a přímým plamenem /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/

Dovozce:

ORLIBIT s.r.o.
Osík 50, 569 67, Osík u Litomyšle
tel: +420 463 035 032
web: www.orlibit.cz
e-mail: tomas.bartaml@orlibit.cz



18.03.2021

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Telefon:+90 212 210 46 06 Faks: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr