



# TECHNICKÝ LIST ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Číslo dokumentu / Dok. No :  
KG-C-FR-064  
datum vydání / İlk Yur. Tarihi :  
27.08.2019  
Verze č/ Rev. No : 0  
Datum verze / Rev. Tarihi :  
27.08.2019  
Boční / Sayfa : 1/1

Jméno výrobku /Ürün Adı/	<b>STARFLEX BLANQUET HP IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z VLNY Z MINERÁLNÍHO SKLA VE FORMÁTU ROLE, KOMPENZOVANÁ, PAROPROPUSTNÁ STARFLEX ŞİLTE HP</b>							
Standard /Standart /	EN 13162 Výrobky pro zateplení budov – Výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace / Isı yalıtım mamulleri- binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler							
Popis /Tanımı/	Skleněná minerální vlna - pojená termosetovou pryskyřicí, pružná, pro tepelnou a zvukovou izolaci / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için							
Povrchová laminace /Üzey Kaplama/	Nelaminované / Kaplamasız							
Výkon produktu /Ürün Özellikleri/	<b>Technická charakteristika /Teknik Özellikler/</b>	<b>Testovací metoda /Test Metot/</b>	<b>Jednotky /Birim/</b>	<b>Hodnota nebo určení /Değer/</b>				
	Tloušťka /Kalınlık/ - <b>d</b>	EN 823	mm	150				
	Tolerance (Tolerans)							
	Délka /Uzunluk / - <b>l</b>	EN 822	mm	6500				
	Tolerance (Tolerans)			min.4704 -maks.4896				
	Šířka /Genişlik/ - <b>b</b>	EN 822	mm	1200				
	Tolerance (Tolerances)			min. 1182-maks.1205				
	Tepelná vodivost (10 <sup>0</sup> C) /Isi İletkenlik/ - <b>λ<sub>p</sub></b>	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	10 °C 0,039	50 °C 0,040	100 °C 0,043	150 °C 0,060	200 °C 0,089
	Teplotní odolnost /Isi Direnc/ - <b>R<sub>p</sub></b>	EN 12667 EN 12939	(m <sup>2</sup> .K)/W					
	Třída požární odolnosti /Yangına Tepki Sınıfı/	EN 13501-1	Euroklasa	A1				
Maximální teplota použití / Azami Kullanım Sıcaklığı/	EN 14706	°C	250					
Krátkodobá absorpce vody /Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - <b>WS</b>	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	1 >					
Opakowanie /Ambalajlama/	Disk/svitek v balení / Levha / Şilte Pakette			1				
	(m <sup>2</sup> /Obal) / (m <sup>2</sup> /paket)/			7,8				
Úložný prostor /Depolama/	Před instalací skladujte v suché a dobře větrané místnosti /Kuru ve iyi havalandırmalı yerde depolanmalı/							
	Chraňte před vodou, fyzickým poškozením a přímým plamenem /Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/							
Dovozce:	ORLIBIT s.r.o. Osík 50, 569 67, Osík u Litomyšle tel: +420 463 035 032 web: www.orlibit.cz e-mail: tomas.bartaml@orlibit.cz							

22.04.2022

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Telefon:+90 212 210 46 06 Faks: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr